


OPP サイドシール袋 (Oriented Polypropylene)

OPP を使ってサイド部分を熱で溶かしてシールしてある袋です。透明度がよく中身をよりクリアに見せる効果があるのでお菓子や雑貨の包材として幅広くご利用いただけます。

厚みが 40 ミクロンと一般的なものより厚口でコシが強いことから書類などの管理に使ったり商品をよりしっかり見せたいときによく使われます。



厚み (ミクロン)	幅 × 長さ (ミリ) × (ミリ)	用途例	厚み (ミクロン)	幅 × 長さ (ミリ) × (ミリ)	用途例	厚み (ミクロン)	幅 × 長さ (ミリ) × (ミリ)	用途例
40μ	25 × 220	雑貨類	40μ	85 × 120	雑貨類	40μ	150 × 200	雑貨類
40μ	25 × 330	雑貨類	40μ	85 × 300	雑貨類	40μ	150 × 250	雑貨類
40μ	30 × 220	雑貨類	40μ	90 × 60	カード・名刺用	40μ	150 × 300	雑貨類
40μ	35 × 100	雑貨類	40μ	90 × 150	写真L判	40μ	155 × 230	雑貨類
40μ	35 × 220	雑貨類	40μ	90 × 240	雑貨類	40μ	160 × 250	雑貨類
40μ	35 × 330	雑貨類	40μ	90 × 380	雑貨類	40μ	160 × 330	雑貨類
40μ	40 × 140	雑貨類	40μ	95 × 100	コースター用	40μ	160 × 450	雑貨類
40μ	40 × 230	雑貨類	40μ	95 × 180	雑貨類	40μ	170 × 250	雑貨類
40μ	45 × 100	雑貨類	40μ	95 × 270	雑貨類	40μ	170 × 300	雑貨類
40μ	45 × 150	雑貨類	40μ	100 × 160	雑貨類	40μ	180 × 270	雑貨類
40μ	45 × 270	雑貨類	40μ	100 × 200	雑貨類	40μ	180 × 330	雑貨類
40μ	50 × 130	雑貨類	40μ	100 × 270	雑貨類	40μ	190 × 250	雑貨類
40μ	50 × 150	雑貨類	40μ	100 × 330	雑貨類	40μ	190 × 350	雑貨類
40μ	50 × 240	雑貨類	40μ	105 × 130	雑貨類	40μ	195 × 610	名札紙No.3用
40μ	50 × 330	雑貨類	40μ	105 × 140	雑貨類	40μ	195 × 720	名札紙No.5用
40μ	55 × 100	雑貨類	40μ	105 × 180	写真KG判	40μ	200 × 300	雑貨類
40μ	55 × 180	しおり用	40μ	110 × 230	雑貨類	40μ	200 × 330	雑貨類
40μ	55 × 300	雑貨類	40μ	110 × 300	雑貨類	40μ	210 × 350	雑貨類
40μ	60 × 130	雑貨類	40μ	115 × 180	雑貨類	40μ	220 × 340	A4サイズ
40μ	60 × 270	雑貨類	40μ	115 × 240	雑貨類	40μ	220 × 720	名札紙No.6用
40μ	65 × 100	雑貨類	40μ	120 × 180	マフィン用	40μ	230 × 350	クリアファイル用
40μ	65 × 180	雑貨類	40μ	120 × 190	雑貨類	40μ	240 × 390	雑貨類
40μ	65 × 240	雑貨類	40μ	120 × 200	雑貨類	40μ	250 × 450	雑貨類
40μ	65 × 340	雑貨類	40μ	120 × 270	雑貨類	40μ	260 × 390	雑貨類
40μ	70 × 130	雑貨類	40μ	120 × 330	雑貨類	40μ	280 × 450	雑貨類
40μ	70 × 250	雑貨類	40μ	120 × 450	雑貨類	40μ	300 × 480	雑貨類
40μ	75 × 140	雑貨類	40μ	130 × 200	写真2L判	40μ	320 × 500	雑貨類
40μ	75 × 240	雑貨類	40μ	130 × 240	雑貨類	40μ	330 × 450	雑貨類
40μ	80 × 140	雑貨類	40μ	140 × 200	雑貨類	40μ	430 × 500	雑貨類
40μ	80 × 180	雑貨類	40μ	140 × 220	雑貨類			
40μ	80 × 270	雑貨類	40μ	140 × 250	雑貨類			
40μ	80 × 500	雑貨類	40μ	140 × 300	雑貨類			

OPP の物性表

項目	単位	OPP	
素材厚み	μm	20	
光学特性	Haze ヘース	%	3.0
	グロス	%	7
引張強度	MD	MPa	130
	TD	MPa	265
ヤング率	MD	MPa	2000
	TD	MPa	3700
引張伸度	MD	%	160
	TD	%	45
熱収縮	MD	%	2.6
	TD	%	1.3
スリップ	内面	tan	0.3
	外面	tan	0.5
濡れ指数	mN/m	38	